



# LAMELLÉS-COLLÉS (BLC)

## 45 X 360

45 X 360 GLULAM TIMBER



**ÉPICÉA**  
SPRUCE



**CE**  
Lamellé-Collé GL24h  
N° certificat : 0380-CPR-5106  
Norme : NF EN 14080

**LAMWOOD**

Larg. Width (mm)	Hauteur Height (mm)	Longueur / Length (mm)	
			13
45	360	24	
60	360	18	

0

Nombre de pièces par palette, vente à la palette complète.  
Number of pieces per pack, sold by the full pallet.

### ▲ CONSEILS D'UTILISATION

#### RECOMMENDED USE

- Ossature de mur à isolation renforcée et isolation en paille ou toute autre structure non apparente
- Ossature en milieu humide ou infesté par les termites, avec imprégnation
- Reinforced insulation wall frame and straw insulation or any other concealed structure
- Frame in damp or termite-infested areas, with impregnation



**NATUREL**  
NATURAL



ÉPICÉA  
SPRUCE



**TREMPAGE**  
DRIPPING

INCOLORE  
COLOURLESS



**IMPRÉGNATION COLORÉE**  
COLORED IMPREGNATION



VERT  
GREEN

MARRON  
BROWN

**PIVETEAUBOIS**

La Vallée, 85140 Sainte-Florence, France  
PIVETEAUBOIS.COM

### ▲ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### Qualité visuelle

##### Visual quality

Structure non apparente  
Non visible

#### Classement Mécanique

##### Mechanical grading

GL24h

#### Aspect de surface / Surface finish

3 faces rabotées, 1 face calibrée,  
arêtes chanfreinées  
*3 planed faces, 1 calibrated face,  
chamfered edges*

#### Épaisseur maximum des lamelles

##### Maximum lamella thickness

40 mm

#### Classe de service maximale

##### Maximum service class

2

#### Masse volumique retenue / poids propre

##### Retained density / own weight

470 kg/m<sup>3</sup>

#### Utilisation / use

Naturel : jusqu'en classe d'emploi 1  
Trempage : jusqu'en classe d'emploi 2  
Imprégnation : jusqu'en classe d'emploi 3.1  
*Natural: Up to Use Class 1  
Dripping: Up to Use Class 2  
Impregnation: Up to Use Class 3.1*

#### Colle

##### Glue

Polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)  
*Polyurethane (colourless and formaldehyde-free)*

#### Conditionnement

##### Packaging

Enrubannage colis 6 côtés  
*6-sided parcel wrapping*

#### Protections

##### Protections

Tous nos traitements par trempage et imprégnations colorées en autoclave sont CTBP+ et bénéficient d'une protection contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). Dans les zones infestées, des mesures de prévention contre les risques termites doivent être mises en œuvre.  
*All our dip treatments and coloured autoclave impregnations are CTBP+ and are protected against rotting fungi and xylophagous insects (including termites). In infested areas, preventive measures against the risk of termites must be implemented. must be implemented.*



Pour des usages à l'extérieur en classe d'emploi 3.1, 3.2 et 4, **PIVETEAUBOIS** proscrit la pose à plat des lamellés-collés.



Coupe à longueur et usinages possible.  
*Cutting to length and machining possible.*

