

Kebony Clear bardage claire-voie biais 60° 20 x 70

Description du produit

Le bois Kebony Clear Radiata est produit à partir de pin radiata certifié FSC® qui a été traité avec un additif liquide issu de composants végétaux.

Le procédé breveté Kebony® modifie durablement les cellules du bois, créant un bois unique, doté d'une durabilité et longévité exceptionnelles, ne requérant aucun entretien au-delà d'un nettoyage normal.

Les produits Kebony Clear Radiata ont une surface lisse et sans nœuds. Ils sont traités de manière homogène dans leur intégralité.



Qualité et apparence à la livraison

Profil	Bardage à claire-voie
Dimension	20 x 70
Longueur(s) standard(s)	3,6 - 4,2 - 4,8 m. Pour connaître la disponibilité et les longueurs alternatives possibles, veuillez contacter votre représentant Kebony ou revendeur locale.
Traitement de coupe	Poncé
Finition	Satiné
Nœuds	Peuvent être visibles et apparaissent naturellement dans du bois
Tuilage	Max 1 % de la largeur
Flèche de face	3,6 m: max 10 mm; 4,2-4,8 m: max 13 mm
Humidité	4-8 %
Fissures	Pas de fissures traversantes ou liées
Flache	Peut être visible sur le côté arrière
CONSTAT	Il peut y avoir des défauts sur le côté verso. Ces défauts n'affectent en rien les qualités techniques du produit.



La technologie Kebony donne au bois une couleur brune riche et profonde (des variations naturelles de couleurs vont arriver des suites du processus de modification, des zones plus sombres pourraient apparaître). Après exposition au soleil et à la pluie, le bois développera une patine naturelle gris argenté où des fissures de surface peuvent apparaître. Il s'agit d'un vieillissement naturel qui n'influencera en rien les performances et la durabilité du bois.

Données techniques (données moyennes)

	Kebony	Non traité	Unité
Densité (12 % mc)	637	480	Kg/m3
Dureté (EN 1534)	4.1	2.5	Brinell
(Sec à mouillé, orientation tangentielle)	4	8	%
Résistance à la pourriture (EN 350)	2	5	Classe de durabilité 1-5
Classe d'emploi (EN 335)	3.1*	1**	

* Sous réserve de respecter la notice d'installation; ** Tests continus à long terme

Certifications

FSC CU-COC-813689 - www.fsc.org
 Nordic Ecolabel 2086 0001 - www.nordic-ecolabel.org
 CE marked according to EN 14915
 Complies with EU Timber Regulation (EUTR)
 Kebony installation guide for cladding - www.kebony.com



Environnement

Les produits Kebony sont exemptés de la Directive Européenne sur les produits biocides (76/769/EEC). Dans la phase de collecte du produit en fin de vie, Kebony peut être brûlé ou jeté comme du bois non traité.

Exonération de responsabilité

Jusqu'à 5% des lames livrées peuvent être en dehors de cette spécification et doivent être acceptées.

Kebony est un produit naturel qui va modifier son aspect quand il est exposé au soleil et à la pluie. Des variations de couleur et des fissures de surface vont survenir en conséquence d'un vieillissement naturel. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour ce genre de variations naturelles. Celles-ci n'altèrent en rien la durabilité et les performances globales du produit.

Cette fiche produit est valable pour le profil d'origine - toutes modifications peuvent influencer les performances techniques du produit.

Kebony travaille en continu au développement de ses produits. Des informations contenues dans cette fiche produit peuvent être changées sans préavis.