



LAMELLÉS-COLLÉS (BLC) 45 X 360

45 X 360 GLULAM TIMBER



DOUGLAS
DOUGLAS FIR



CE
Lamellé-Collé GL24h
N° certificat : 0380-CPR-5106
Norme : NF EN 14080

LAMWOOD

Larg. Width (mm)	Hauteur Height (mm)	Longueur / Length (mm)	
		6	13
45	360	24	24

0

Nombre de pièces par palette, vente au détail.
Number of pieces per pack, available as individual units.

0

Nombre de pièces par palette, vente à la palette complète.
Number of pieces per pack, sold by the full pallet.

▲ CONSEILS D'UTILISATION

RECOMMENDED USE

- Ossature de mur à isolation renforcée et isolation en paille ou toute autre structure non apparente
- Ossature en milieu humide ou infesté par les termites, avec imprégnation
- Reinforced insulation wall frame and straw insulation or any other concealed structure
- Frame in damp or termite-infested areas, with impregnation



NATUREL
NATURAL



TREMPAGE
DRIPPING

INCOLORE
COLOURLESS



IMPRÉGNATION COLORÉE
COLORED IMPREGNATION



L'aulnier de Douglas est sensible et nécessite une protection pour un usage en milieu humide
Douglas Fir sapwood is sensitive and requires a protective finish for use in humid environments

⁽¹⁾Pour poutre de 12 m et moins / For beam of 12 m and less 12 m

PIVETEAUBOIS

La Vallée, 85140 Sainte-Florence, France
PIVETEAUBOIS.COM

▲ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Qualité visuelle

Visual quality

Structure non apparente
Non visible

Classement Mécanique

Mechanical grading

GL24h

Aspect de surface / Surface finish

3 faces rabotées, 1 face calibrée,
arêtes chanfreinées
*3 planed faces, 1 calibrated face,
chamfered edges*

Épaisseur maximum des lamelles

Maximum lamella thickness

40 mm

Classe de service maximale

Maximum service class

2

Masse volumique retenue / poids propre

Retained density / own weight

550 kg/m³

Utilisation / use

Naturel : jusqu'en classe d'emploi 1
Trempage : jusqu'en classe d'emploi 2
Imprégnation : jusqu'en classe d'emploi 3.2
*Natural: Up to Use Class 1
Dripping: Up to Use Class 2
Impregnation: Up to Use Class 3.2*

Colle

Glue

Polyuréthane (incolore et sans formaldéhyde)
Polyurethane (colourless and formaldehyde-free)

Conditionnement


Packaging

Enrubannage colis 6 côtés
6-sided parcel wrapping

Protections

Protections

Tous nos traitements par trempage et imprégnations colorées en autoclave sont CTBP+ et bénéficient d'une protection contre les champignons de pourriture et les insectes xylophages (termites inclus). Dans les zones infestées, des mesures de prévention contre les risques termites doivent être mises en œuvre.
All our dip treatments and coloured autoclave impregnations are CTBP+ and are protected against rotting fungi and xylophagous insects (including termites). In infested areas, preventive measures against the risk of termites must be implemented. must be implemented.



Pour des usages à l'extérieur en classe d'emploi 3.1, 3.2 et 4, **PIVETEAUBOIS** proscrit la pose à plat des lamellés-collés.



Coupe à longueur et usinages possible.
Cutting to length and machining possible.

